


# Technisches Merkblatt

## StoPox GH 205

EP Grundierung, geprüft, beständig bei  
rückseitiger Feuchteinwirkung



### Charakteristik

#### Anwendung

- innen und freibewittert
- auf Bodenflächen
- als Grundierung für mineralische Untergründe
- Egalisierungsschichtung bei Rautiefen > 0,5 mm
- Kapillar- und Porenabdichtung von zementgebundenen Untergründen

#### Eigenschaften

- sehr guter Haftverbund auf mineralischen Untergründen
- geprüft auf Abreißfestigkeit und Blasenbildung bei rückseitiger Feuchteinwirkung
- enthält Entlüftungsadditive
- bauseits mit Quarzsand füllbar
- VOC-emissionsarm

#### Optik

- transparent

#### Besonderheiten/Hinweise

- Produkt entspricht EN 1504-2
- Produkt entspricht EN 13813
- Bestandteil des nach AgBB bauaufsichtlich zugelassenen StoCretec Bodenbelag auf Basis optisch hochwertiger PUR-Harze
- Bestandteil diverser nach AgBB bauaufsichtlich zugelassener Bodenbelags-Systeme

### Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Haftzugfestigkeit (28 Tage)		> 2,0 MPa	
Viskosität (bei 23 °C)	EN ISO 3219	360 - 540 mPa.s	Mischung
Shore-D-Härte	DIN 53505-D/EN ISO 868	71 - 77	
Dichte (Mischung 23 °C)	EN ISO 2811	1,05 - 1,11 g/cm³	

# Technisches Merkblatt

## StoPox GH 205

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

### Untergrund

<b>Anforderungen</b>	<p>Anforderungen an den Untergrund: Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von trennend wirkenden, arteigenen oder artfremden Substanzen sein. Minderfeste Schichten und Schlammreicherungen sind zu entfernen.</p> <p>Trocken gemäß Definition der Instandsetzungs-Richtlinie 2001-10, jedoch abhängig von der Betongüte. Die Restfeuchte darf max. 4 Gew.-% bei Betonqualitäten bis C30/37 und max. 3 Gew.-% bei einem Beton C35/45 betragen, gemessen mit dem CM-Gerät.</p> <p>Untergrundtemperatur größer +8 °C und 3 K über Taupunkt. Haftzugfestigkeit im Mittel 1,5 N/mm<sup>2</sup> Haftzugfestigkeit kleinster Einzelwert 1,0 N/mm<sup>2</sup></p>
----------------------	--

### Vorbereitungen

Der Untergrund ist durch geeignete mechanische Verfahren, wie z. B. Kugelstrahlen, Fräsen und anschließendes Kugelstrahlen oder Strahlen mit festen Strahlmitteln vorzubereiten.

### Verarbeitung

<b>Verarbeitungstemperatur</b>	<p>Unterste Verarbeitungstemperatur: +8 °C max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit 75 %</p> <p>Oberste Verarbeitungstemperatur: +30 °C max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit 85 %</p>
<b>Verarbeitungszeit</b>	<p>Bei +8 °C: ca. 60 Minuten Bei +23 °C: ca. 40 Minuten Bei +30 °C: ca. 20 Minuten</p>
<b>Mischungsverhältnis</b>	Komponente A : Komponente B = 100,0 : 45,0 Gew.-Teile
<b>Materialzubereitung</b>	<p>Komponente A und Komponente B werden im abgestimmten Mischungsverhältnis geliefert und gemäß den nachfolgenden Angaben gemischt. Die Komponente A aufrühren, danach Komponente B restlos zugeben. Mit langsam laufendem Rührwerk (maximal 300 U/min.) gründlich durchmischen, bis eine homogene, schlierenfreie Masse entsteht. Unbedingt auch von den Seiten und vom Boden her gründlich aufrühren, damit sich der Härter gleichmäßig verteilt. Mischdauer mind. 3 Minuten. Nach dem Mischen in ein sauberes Gefäß umfüllen und nochmals durchrühren. Nicht aus dem Liefergebinde verarbeiten!</p>

# Technisches Merkblatt

## StoPox GH 205

Die Temperatur der Einzelkomponenten muss beim Mischen mindestens +15 °C betragen.

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch
	als Grundierung, je nach Untergrund	0,2 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.		
Beschichtungsaufbau	Standardgrundierung unter nicht wässrigen StoPox Beschichtungen (innen / außen). 1. Untergrundvorbereitung 2. Grundierung StoPox GH 205 / Abstreitung 3. Kratzspachtelung mit StoPox GH 205 (optional bei Rautiefen > 0,5 mm) 4. Beschichtung z. B. mit StoPox BB OS, StoPox KU 601, StoPur IB 500	
Grundierung bei rückseitiger Feuchteeinwirkung: Die Anwendung von StoPox GH 205 als Sperre gegen rückseitige Feuchteeinwirkung bedarf der genauen Kenntnis der Untergrundqualität sowie Art und Umfang der Feuchteeinwirkung. Rücksprache mit StoCretec Systemberater ist erforderlich.		
Applikation	Standardgrundierung unter nicht wässrigen StoPox Beschichtungen (innen / außen). 1. Untergrundvorbehandlung 2. Grundierung StoPox GH 205 flutet bis zur völligen Porenfreiheit des Untergrundes mit dem Gummischeiber auftragen und durch Nachrollen / Nachbürsten gleichmäßig verteilen. Prützenbildung vermeiden. Verbrauch: ca. 0,2 - 0,5 kg/m <sup>2</sup> , je nach Rauigkeit des Untergrundes. Wird nicht innerhalb von 48 Stunden überarbeitet, ist die frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand StoQuarz 0,1 - 0,5 mm bzw. StoQuarz 0,3 - 0,8 mm abzustreuen (nicht im Überschuss, sondern Korn neben Korn). Verbrauch ca. 0,5 - 1,0 kg/m <sup>2</sup> 3. Kratzspachtelung Die Grundierung erfolgt mit StoPox GH 205 Verbrauch ca. 0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup> und Arbeitsgang Eine Kratzspachtelung bestehend aus 1 Gew.-Teil StoPox GH 205 und bis zu 2	

## Technisches Merkblatt StoPox GH 205

Gew.-Teilen StoQuarz RF (falls nötig Stellmittel StoDivers ST zugeben) auf den vorbereiteten und grundierten Untergrund aufbringen.

Die Verarbeitung erfolgt mit der Glättkelle, der Rakel mit Dreieckzahnung und der Stachelwalze.

Verbrauch StoPox GH 205: ca. 0,6 - 0,7 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke

Verbrauch StoQuarz RF: ca. 1,2 - 1,4 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke

### 4. Beschichtung

Die Applikation der nicht wässrigen StoPox / StoPur Beschichtung erfolgt entsprechend den Technischen Merkblättern.

Anwendung als entschäumtes Bindemittel zur Herstellung von Verlaufmörteln und EP Estrichen.

Schichtdicke < 1 mm; Füllgrad 1 : 1 nach Gew.-Teile (Materialtemperatur mind. +15 °C); Verbrauch der Gesamtmischung: ca. 1,50 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke.

Verbrauch StoPox GH 205: ca. 0,7 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke

Verbrauch StoQuarz RF ca. 0,7 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke

Bei Bedarf den frischen Verlaufmörtel mit feuergetrocknetem Quarzsand StoQuarz 0,3 - 0,8 mm oder StoQuarz 0,6 - 1,2 mm abstreuen.

Verbrauch: ca. 3,0 - 5,0 kg/m<sup>2</sup>

Schichtdicke 1 - 2 mm; Füllgrad ca. 1 : 1,5 nach Gew.-Teilen, Verbrauch der Gesamtmischung: ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke.

Verbrauch StoPox GH 205: ca. 0,7 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke

Verbrauch StoQuarz RF ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke

Bei Bedarf den frischen Verlaufmörtel mit feuergetrocknetem Quarzsand StoQuarz 0,3 - 0,8 mm oder StoQuarz 0,6 - 1,2 mm abstreuen.

Verbrauch: ca. 3,0 - 5,0 kg/m<sup>2</sup>

Schichtdicke 2 - 3 mm; Füllgrad 1 : 2,5 nach Gew.-Teile (Materialtemperatur mind. +15 °C); Verbrauch der Gesamtmischung: ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke.

Verbrauch StoPox GH 205: ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke

Verbrauch Sto Zuschlag KS: ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke

Bei Bedarf abstreuen des frischen Verlaufmörtels mit feuergetrocknetem Quarzsand StoQuarz 0,3 - 0,8 mm oder StoQuarz 0,6 - 1,2 mm.

Verbrauch: ca. 3,0 - 5,0 kg/m<sup>2</sup>

Schichtdicke > 3 mm; Füllgrad 1 : 3 nach Gew.-Teile (Materialtemperatur mind. +15 °C); Verbrauch der Gesamtmischung: ca. 1,92 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke.

# Technisches Merkblatt

## StoPox GH 205

Verbrauch StoPox GH 205: ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke  
 Verbrauch StoQuarz 0,01 mm: ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke  
 Verbrauch StoQuarz 0,1 - 0,5 mm: ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke  
 Verbrauch StoQuarz 0,3 - 0,8 mm: ca. 0,4 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke

Bei Bedarf abstreuen des frischen Verlaufmörtels mit feuergetrocknetem Quarzsand StoQuarz 0,3 - 0,8 mm oder StoQuarz 0,6 - 1,2 mm.

Verbrauch: ca. 3,0 - 5,0 kg/m<sup>2</sup>

Den Verlaufmörtel mit einer Rakel/Zahntraufel oder Zahngummileiste (Zahnung 48 oder 95 oder Gummileiste 6 mm, Sto-Werkzeugkatalog) auftragen und gleichmäßig verteilen. Das Material dann mittels Stachelwalze im Kreuzgang egalisieren und entlüften.

Schichtdicke 6 - 15 mm; Füllgrad 1 : 8 nach Gew.-Teile (Materialtemperatur mind. +15 °C); Verbrauch der Gesamtmasse: ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke.  
 Vorgrundieren, es muss nass in nass gearbeitet werden!

Verbrauch StoPox GH 205: ca. 0,22 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke  
 Verbrauch StoQuarz AS: ca. 1,78 kg/m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke

Bei niedrigeren Material- und Objekttemperaturen erhöhen sich durch steigende Viskositäten die Materialverbräuche pro m<sup>2</sup>.

<b>Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit</b>	Überarbeitungszeit: Bei +10 °C: ca. 32 h Bei +23 °C: ca. 12 h Bei +30 °C: ca. 8 h
--	--

<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	StoCryl VV / StoDivers EV 100
--------------------------------	-------------------------------

<b>Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges</b>	Die Konformitätserklärung/-en erhalten Sie im Technischen InfoCenter der StoCretec Allgemeine Verarbeitungshinweise unter <a href="http://www.stocretec.de">www.stocretec.de</a> (Produkte) sowie im Anhang des aktuellen Handbuchs "Technische Merkblätter"
--	---

Die in der CE-Kennzeichnung angegebene Verschleißklasse bezieht sich auf den glatten, nicht abgestreuten Belag.

<b>Liefern</b>	
<b>Verpackung</b>	Eimer

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
---------------	-------------	---------

# Technisches Merkblatt

## StoPox GH 205

	04807/019	StoPox GH 205, 3 Fässer	551 kg Set
	04807/018	StoPox GH 205	10 kg Combi
	04807/017	StoPox GH 205	25 kg Set
<b>Lagerung</b>			
<b>Lagerbedingungen</b>	Trocken und frostfrei lagern; direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.		
<b>Lagerdauer</b>	Im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung).		

<b>Kennzeichnung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	Grundierung

<b>GISCODE</b>	RE1 Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend
<b>Sicherheit</b>	<p>Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Sie erhalten bei Erstbezug ein EG-Sicherheitsdatenblatt. Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung.</p> <p>Praxisleitfaden für den Umgang mit Epoxidharzen: "Sicherer Umgang mit Epoxidharzen in der Bauwirtschaft". sowie</p> <p>Prüfbericht zur Schutzwirkung von Chemikalienschutzhandschuhen gegenüber EP-Beschichtungen: "Handschuhe für lösemittelfreie Epoxidharz-Systeme" sowie "Schutzhandschuhe: Richtig anwenden"</p> <p><a href="http://www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/epoxi">www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/epoxi</a></p>

Herausgegeben von der:  
 Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
 Hildegardstrasse 28-30, 10715 Berlin  
 Tel. (+49) 30 85781-0, Fax. (+49) 30 85781-500, [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de)

Handlungshilfe zur Planung der Baustelleneinrichtung: "Wirtschaftliche und sichere Baustelleneinrichtung"

Herausgegeben von der:  
 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)  
 Friedrich-Henkel-Weg 1-25, D-44149 Dortmund  
 Tel. (+49) 231 9071-2071, Fax. (+49) 231 9071-2070  
[www.BAuA.de](http://www.BAuA.de)

# Technisches Merkblatt

## StoPox GH 205

### Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

StoCretec GmbH  
Gutenbergstr. 6  
D-65830 Kriftel

Tel.: +49 6192 401-104  
Fax: +49 6192 401-105  
[stocretec@sto.com](mailto:stocretec@sto.com)  
[www.stocretec.de](http://www.stocretec.de)

